

METALLIC SEALER

Sealer à finition métallisée.



Pour une finition décorative brillante.

EMBALLAGES 500 g, 1 kg

CimentArt Benelux • En stock en Belgique
info@cimentartbenelux.com • WhatsApp +32 475 97 02 97
cimentartbenelux.com

Suivez toujours la méthode CimentArt. La fiche complète suit aux pages suivantes.

**SCANNEZ ET
REGARDEZ
L'EXPLICATION**



EN BREF

12 finitions métallisées :

- Titanium
 - Cornelian
 - Topaz
 - Blue quartz
 - Amber
 - Copper
 - Aluminum
 - Gold
 - Diamond
 - Gold Nacre
 - Amazonite
 - Lavender
-
- Excellente adhérence sur tout support lisse
 - Murs et sols
 - Application facile et rapide, sans besoin de polissage
 - Murs et sols intérieurs et extérieurs
 - Imperméable

Metallic Sealer CIMENTART est un sealer de haute décoration contenant des microparticules métalliques qui créent des effets métallisés ou nacrés. Il est formulé à base de résines synthétiques, de minéraux métalliques micronisés et de pigments sélectionnés, d'une granulométrie très fine, et est livré prêt à l'emploi.

Sa principale caractéristique est sa forte teneur en particules métalliques micronisées (ultrafines), qui font apparaître des effets métallisés très esthétiques et naturels.

DIFFÉRENTES COULEURS

Metallic Sealer CIMENTART est disponible en 12 effets métallisés différents :

- Titanium
- Cornelian
- Topaz
- Blue quartz
- Amber
- Copper
- Aluminum
- Gold
- Diamond (nacre argentée)
- Gold nacre
- Amazonite

D O N N É E S T E C H N I Q U E S

Type	Pâte liquide fine
Densité	1,25 gr/lit.
Extrait sec	70% ± 2%.
Inflammabilité	Non inflammable
Transport	Considéré comme non dangereux
Stockage	Considéré comme non dangereux
Chlorures	Exempt
Solvants	Exempt
Époxy	Exempt
Rendement	1 kg/25 - 30 m ² / couche de 0,1 mm
Application	Appliqué au plateau en plastique, en acier ou à l'éponge
Temps de séchage	40 minutes
Conditionnement	Pot de 1/2 kg

S U P P O R T S E T A P P L I C A T I O N S

Le CIMENTART Metallic Sealer peut être appliqué sur les sols, les murs et les plafonds. Il peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur murs verticaux et sols. Pour que les effets métallisés soient visibles, il est recommandé de l'appliquer dans des zones bénéficiant d'un bon éclairage naturel ou artificiel.

Le Metallic Sealer CIMENTART, étant un produit décoratif de finition, s'applique en couche mince. Les surfaces doivent donc être déjà régularisées, poncées si nécessaire, et parfaitement propres et aspirées.

Dans tous les cas, et pour garantir une bonne adhérence, on commence toujours par appliquer une couche de CIMENTART Primer.

Sur les sols ou murs carrelés, il faut régulariser les supports avec le Microcemento Base CIMENTART, puis poncer entièrement la surface au grain 40 - 60, bien aspirer la poussière et appliquer ensuite deux couches de Fine Microcemento CIMENTART.

Sur des murs parfaitement lisses (comme le plâtre), vous pouvez appliquer directement deux à trois couches de Fine Microcemento CIMENTART.

Une fois le Fine Microcemento CIMENTART appliqué, il est poncé au grain 180 (ou plus) et on commence l'application du Metallic Sealer CIMENTART.

MODE D'EMPLOI

Le CIMENTART Metallic Sealer doit être appliqué sur le Fine Microciment CIMENTART une fois celui-ci complètement sec, poncé et aspiré.

Le Fine Microciment CIMENTART utilisé avant l'application du CIMENTART Metallic Sealer doit être d'une couleur proche de la finition métallisée souhaitée. Nous recommandons donc les couleurs suivantes :

COULEUR DU FINE MICROCEMENT	METALLIC SEALER
SILVER	Titanium
JASPER	Cornelian
MANGO	Topaz
SKY BLUE	Blue quartz
SALMON	Amber
CORAL	Copper
PEARL GREY	Aluminum
SAND	Gold
WHITE	Diamond
WHITE	Gold Nacre
GREEN APPLE	Amazonite
LAVENDER	Lavender

*Vous pouvez obtenir des effets différents avec d'autres fonds.

L'application du Metallic Sealer CIMENTART se fait toujours sur le Fine Microcemento CIMENTART, au plateau en acier ou à l'éponge.

Ouvrir le pot de Metallic Sealer CIMENTART et bien remuer avec une spatule jusqu'à homogénéisation complète. Appliquer 2 à 3 couches selon les besoins, d'une épaisseur maximale de 0.1 mm par couche (moins qu'une feuille de papier), pour obtenir la finition continue souhaitée.

L'épaisseur de 0.1 mm s'obtient en appliquant le Metallic Sealer CIMENTART avec le plateau en acier incliné à 45°. Il est important de ne pas laisser une couche de plus de 0.1 mm pour obtenir une finition parfaite et parfaitement lisse.

Que l'application se fasse au plateau en acier ou à l'éponge, toutes les couches doivent être appliquées par des mouvements courts et semi-circulaires.

Chaque couche appliquée doit être uniforme et lisse. Si nécessaire, la première couche de Metallic Sealer CIMENTART au grain 150 peut être appliquée sur la surface et soigneusement nettoyée avant d'appliquer la couche suivante.

La dernière couche de Metallic Sealer CIMENTART doit être parfaitement lisse et ne jamais être poncée.

IMPERMÉABILISATION COMPLÈTE DU METALLIC SEALER CIMENTART

Le Metallic Sealer CIMENTART est un produit qui présente une certaine imperméabilité. Sur les murs intérieurs sans contact avec l'eau, il n'est pas nécessaire de protéger le Metallic Sealer CIMENTART avec un quelconque produit.

Pour la finition des façades, sols, douches et/ou zones pouvant être en contact avec l'eau, appliquer le bi-composant polyurethane Glossy CIMENTART, un revêtement à base de polyuréthane idéal pour la finition, le scellement complet, la protection et l'imperméabilisation totale des supports sur lesquels les produits CIMENTART sont appliqués.

Le Polyurethane Glossy CIMENTART est un produit bicomposant. Il faut mélanger les composants dans une proportion de 5 parts de composant A pour 1 part de composant B, bien remuer le mélange des deux composants pendant plusieurs minutes, puis l'application peut commencer, en couches minces au rouleau à poils courts ou au pistolet airless. Il s'applique de manière ordonnée sans trop étendre ni étirer le produit, en veillant à ne laisser aucune zone non couverte, sans flaques, en lissant bien la surface pour éliminer les microbulles.

La couche requise est comparable à l'épaisseur d'une feuille. Pour obtenir le meilleur résultat et une finition lisse, ne jamais appliquer une épaisseur supérieure à 0.1 mm.

Soigner les zones d'évacuation ou les joints où l'eau peut pénétrer.

Une fois la première couche complètement sèche (en général 8 à 12 heures, selon la température et la ventilation), appliquer une deuxième couche de bi-composant polyurethane Glossy CIMENTART exactement comme la première.

Le nettoyage de tous les outils utilisés pour tous les produits se fait à l'eau.

PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser en cas de risque de gel ou par temps pluvieux. Ne pas appliquer en dessous de 5 °C ni au-dessus de 35 °C.

Dans les zones présentant des remontées capillaires, l'application du microciment et du Metallic Sealer CIMENTART est déconseillée.

ICem Metallic CIMENTART contient un grand nombre de particules métalliques micronisées. Ces microparticules peuvent provoquer de fines rayures pendant l'application.

Porter des EPI appropriés, irritant pour les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux et la peau au moyen d'EPI appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin si une irritation apparaît.

RENDEMENT

Le rendement approximatif par couche est de 30 - 40 g / m² / couche de 0.1 mm.

CONDITIONNEMENT

Pots de ½ kg.

STOCKAGE

12 mois, dans un endroit sec, à l'abri des intempéries, dans son emballage d'origine fermé.

EN BREF

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nos systèmes reposent sur les recherches menées dans nos laboratoires et sur nos nombreuses années d'expérience pratique.

Nous garantissons que nos produits sont fabriqués, conditionnés et étiquetés selon la norme ISO 9001:2008.

Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final est affecté par des facteurs externes indépendants de notre volonté.

L'utilisateur final doit vérifier que le produit fourni est adapté à l'usage prévu, en réalisant un essai dans tous les cas où cela s'avère nécessaire.

Date de révision : 13-04-20.

Le présent document annule les éditions précédentes.

Le texte complet de la fiche technique officielle de CimentArt. L'original est en anglais ; en cas de doute, la version anglaise prévaut.