

METALLIC SEALER

Sealer met een metallic afwerking.



Voor een decoratieve afwerking met glans.

VERPAKKINGEN 500 g, 1 kg



KORT

12 metallic afwerkingen:

- Titanium
 - Cornelian
 - Topaz
 - Blue quartz
 - Amber
 - Copper
 - Aluminum
 - Gold
 - Diamond
 - Gold Nacre
 - Amazonite
 - Lavender
-
- Uitstekende hechting op elke gladde ondergrond
 - Wanden en vloeren
 - Snel en eenvoudig aan te brengen, polijsten is niet nodig
 - Wanden en vloeren binnen en buiten
 - Waterdicht

Metallic Sealer CIMENTART is een sealer voor hoogwaardige decoratie met metalen microdeeltjes die metallic- of parelmoereffecten creëren. Hij is samengesteld uit synthetische harsen, gemicroniseerde metaalmineralen en geselecteerde pigmenten met een zeer fijne korrel, en wordt gebruiksklaar geleverd.

Zijn belangrijkste eigenschap is het hoge gehalte aan gemicroniseerde (ultrafijne) metaaldeeltjes, waardoor zeer esthetische en natuurlijke metallic effecten ontstaan.

VERSCHILLENDE KLEUREN

Metallic Sealer CIMENTART is verkrijgbaar in 12 verschillende metallic effecten:

- Titanium
- Cornelian
- Topaz
- Blue quartz
- Amber
- Copper
- Aluminum
- Gold
- Diamond (zilverparelmoer)
- Gold nacre
- Amazonite

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Dunne vloeibare pasta
Dichtheid	1,25 gr/lt.
Vaste stoffen	70% ± 2%.
Ontvlambaarheid	Niet ontvlambaar
Transport	Als niet-gevaarlijk beschouwd
Opslag	Als niet-gevaarlijk beschouwd
Chloride	Vrij
Solventen	Vrij
Epoxy	Vrij
Verbruik	1 kg/25 - 30 m ² / laag van 0,1 mm
Aanbrengen	Met een kunststof of stalen truweel of met een spons
Droogtijd	40 minuten
Verpakking	Pot van 1/2 kg

ONDERGRONDEN EN TOEPASSINGEN

CIMENTART Metallic Sealer kan aangebracht worden op vloeren, wanden en plafonds. Hij kan zowel binnen als buiten gebruikt worden, op verticale wanden en vloeren. Om de metallic effecten zichtbaar te maken, is het aanbevolen hem aan te brengen in ruimtes met goede natuurlijke of kunstmatige verlichting.

Metallic Sealer CIMENTART is een decoratief eindafwerkingsproduct en wordt in een dunne laag aangebracht. De oppervlakken moeten daarom al geëgaliseerd zijn, indien nodig geschuurd, en volledig schoon en stofgezogen.

In elk geval, en om een goede hechting te garanderen, beginnen we altijd met een laag CIMENTART Primer.

Op betegelde vloeren of wanden moet de ondergrond eerst geëgaliseerd worden met Microcemento Base CIMENTART. Schuur daarna het volledige oppervlak met korrel 40 - 60, zuig het stof goed op en breng vervolgens twee lagen Fine Microcemento CIMENTART aan.

Op volledig gladde wanden (zoals pleisterwerk) kunt u rechtstreeks twee tot drie lagen Fine Microcemento CIMENTART aanbrengen.

Zodra de Fine Microcemento CIMENTART aangebracht is, wordt hij geschuurd met korrel 180 (of hoger) en beginnen we met het aanbrengen van Metallic Sealer CIMENTART.

GEBRUIKSAANWIJZING

CIMENTART Metallic Sealer wordt aangebracht op de Fine Microcemento CIMENTART zodra die volledig droog, geschuurd en stofgezogen is.

De Fine Microcement CIMENTART die vóór CIMENTART Metallic Sealer gebruikt wordt, moet een gelijkaardige kleur hebben als de gewenste metallic afwerking. Daarom raden we de volgende kleuren aan:

KLEUR FINE MICROCEMENT	METALLIC SEALER
SILVER	Titanium
JASPER	Cornelian
MANGO	Topaz
SKY BLUE	Blue quartz
SALMON	Amber
CORAL	Copper
PEARL GREY	Aluminum
SAND	Gold
WHITE	Diamond
WHITE	Gold Nacre
GREEN APPLE	Amazonite
LAVENDER	Lavender

*Met andere achtergronden kunt u andere effecten verkrijgen.

Metallic Sealer CIMENTART wordt altijd aangebracht op de Fine Microcemento CIMENTART, met een stalen truweel of een spons.

Open de pot Metallic Sealer CIMENTART en roer goed met een spatel tot hij volledig homogeen is. Breng naargelang de noodzaak 2 tot 3 lagen aan, elk met een maximale dikte van 0.1 mm (minder dan een blad papier), om de gewenste doorlopende afwerking te verkrijgen.

De dikte van 0.1 mm bereikt u door Metallic Sealer CIMENTART aan te brengen met het stalen truweel onder een hoek van 45°. Het is belangrijk geen laag dikker dan 0.1 mm achter te laten, om een perfecte en volledig gladde afwerking te verkrijgen.

Of u nu met een stalen truweel of met een spons werkt, alle lagen worden aangebracht met korte, halfronde bewegingen.

Elke aangebrachte laag moet egaal en glad zijn. Indien nodig kan de eerste laag Metallic Sealer CIMENTART met korrel 150 op het oppervlak aangebracht en grondig gereinigd worden voor de volgende laag aangebracht wordt.

De laatste laag Metallic Sealer CIMENTART moet volledig glad zijn en wordt nooit geschuurd.

VOLLEDIGE WATERDICHTING VAN METALLIC SEALER CIMENTART

Metallic Sealer CIMENTART is een product met een zekere waterdichtheid. Op binnenwanden die niet in contact komen met water, hoeft Metallic Sealer CIMENTART met geen enkel product afgesloten te worden.

Voor de eindafwerking van gevels, vloeren, douches en/of zones die in contact kunnen komen met water brengt u bi-component polyurethane Glossy CIMENTART aan, een coating op basis van polyurethaan, ideaal voor de afwerking, volledige afsluiting, bescherming en totale waterdichting van de ondergronden waarop de CIMENTART-producten aangebracht zijn.

Polyurethane Glossy CIMENTART is een tweecomponentenproduct. De componenten moeten gemengd worden in een verhouding van 5 delen component A op 1 deel component B. Roer het mengsel van de twee componenten enkele minuten goed door, daarna kan het aanbrengen beginnen, in dunne lagen met een kortharige roller of een airless spuitpistool. Breng ordelijk aan zonder het product te ver uit te rollen of uit te trekken, zorg dat geen enkele zone onbedekt blijft, laat geen plassen achter en strijk het oppervlak goed na om de microbelletjes te verwijderen.

De vereiste laag is vergelijkbaar met de dikte van een blad. Breng voor het beste resultaat en een gladde afwerking nooit een dikte groter dan 0.1 mm aan.

Werk afvoerzones of voegen waar water kan binnendringen zorgvuldig af.

Zodra de eerste laag volledig droog is (meestal 8 tot 12 uur, afhankelijk van temperatuur en ventilatie), brengt u een tweede laag bi-component polyurethane Glossy CIMENTART aan, precies zoals de eerste.

Alle gereedschap voor alle producten wordt gereinigd met water.

VOORZORGSMAATREGELEN

Niet gebruiken bij kans op vorst of bij regenweer. Niet aanbrengen onder 5 °C of boven 35 °C.

In zones met capillair vocht wordt het aanbrengen van microcement en Metallic Sealer CIMENTART afgeraden.

ICem Metallic CIMENTART bevat een groot aantal gemicroniseerde metaaldeeltjes. Die microdeeltjes kunnen tijdens het aanbrengen fijne krassen veroorzaken.

Draag gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen, irriteert de ogen. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met ogen en huid door gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen als er irritatie optreedt.

VERBRUIK

Het verbruik per laag bedraagt ongeveer 30 - 40 g / m² / laag van 0.1 mm.

VERPAKKING

Potten van ½ kg.

BEWARING

12 maanden, op een droge plaats beschermd tegen weersinvloeden, in de originele gesloten verpakking.

KORT

CIMENTART MICROCEMENT SL. Onze systemen zijn gebaseerd op het onderzoek in onze laboratoria en op onze jarenlange praktijkervaring.

Wij garanderen dat onze producten vervaardigd, verpakt en geëtiketteerd worden volgens de norm ISO 9001:2008.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af als het eindresultaat beïnvloed wordt door externe factoren waarover wij geen controle hebben.

De eindgebruiker moet nagaan of het geleverde product geschikt is voor het beoogde gebruik en, waar nodig, in elk geval een test uitvoeren.

Revisiedatum: 13-04-20.

Dit document vervangt de vorige uitgaven.

De volledige tekst van de officiële technische fiche van CimentArt. Het origineel is Engels; bij twijfel geldt de Engelse versie.