

SEALER

Sluit de microcement af, onder de PU WB.



Transparante acrylsealer op waterbasis. Sluit de poriën, voorkomt rolstrepen bij het vernissen en verdubbelt het rendement van de vernis. Altijd 1 laag na de laatste laag afwerking.

LAGEN	1 laag
-------	--------

VERBRUIK	1 kg voor ongeveer 10 m ²
----------	--------------------------------------

DROOGTIJD	Ongeveer 3 uur. Waterdicht na 7 dagen
-----------	---------------------------------------

VERPAKKINGEN	1 kg, 5 kg, 25 kg
--------------	-------------------



AANVULLING VAN CIMENTART HQ, 28/10/2026

- Sluit de poriën, voorkomt rolstrepen bij het vernissen en verdubbelt het rendement van de vernis.
- Altijd 1 laag Sealer na de laatste laag microcement (iCem, Quartz, Microconcrete, Fino, Nature of MicroStucco), ook in douches. Stone heeft geen Sealer nodig.
- Verbruik: 1 kg voor ongeveer 10 m².

Waar dit verschilt van de fiche hieronder, geldt dit.

KORT

- Verhoogde cohesie op elke poreuze ondergrond
- Versterkt de esthetische afwerking van oppervlakken in cement, beton en microcement
- Vergemakkelijkt het aanbrengen van de tweecomponenten polyurethaanverniss
- Binnen en buiten

CIMENTART SEALER is een gebruiksklare coating op waterbasis, samengesteld op basis van acrylharsen en waterafstotende additieven, waardoor hij perfect is om microcementlagen te consolideren en af te sluiten.

De belangrijkste kenmerken zijn:

- Volledige waterdichting van het oppervlak.
- Het oppervlak blijft ademen.
- Hij versterkt de esthetische afwerking en de marmereffecten van de microcement.
- Hij vergemakkelijkt het aanbrengen van CIMENTART BI-COMPONENT POLYURETHANE.

TECHNISCHE GEGEVENS

Waterafstotende emulsie van reactieve silicaten

Afwerking	Transparant
Kleur	Kleurloos
Dichtheid	1.35 +- 0,02 Kg/L
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C / + 35°C
Vastestofgehalte	60% ± 2%
Droogtijd	ca. 3 uur
Tijd tot volledige waterdichtheid	7 dagen
Transport	Niet-gevaarlijk materiaal
Opslag	Niet-gevaarlijk materiaal

GEBRUIKSAANWIJZING

Zodra het aanbrengen van een van de CIMENTART-producten (Microcement, Fine, Nature, Solid Color of een van de iCem-producten) volledig afgerond is en die ook geschuurd en gereinigd zijn, begint u met het aanbrengen van CIMENTART SEALER. Hij kan ook aangebracht worden op elk oppervlak in cement of printbeton.

Breng rechtstreeks aan met een vernisroller, een kwast of een airlessysteem, op een ordelijke manier, in een goede laag zonder overschotten achter te laten.

Aanbrengen op een schone, droge en stofvrije ondergrond.

Het product is gebruiksklaar. We raden af het te verdunnen.

Reinig alle gereedschap met water.

VERBRUIK

Met 1 liter CIMENTART SEALER bedekt u 7-10 m² oppervlak, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond zelf. We raden 1 laag aan voor oppervlakken zonder contact met water en 2 lagen voor oppervlakken in contact met water, zoals: douchebakken, keukenwerkbladen en wc-ruimtes, buitenoppervlakken, enz.

VERPAKKING

- Verpakkingen van 1 kg, 5 kg en 25 kg.
- Grote container van 1000 kg.

BEWARING

12 maanden, op een droge plaats beschermd tegen weersinvloeden, in de originele, hermetisch gesloten verpakking.

KORT

CIMENTART MICROCEMENT SL. Onze systemen zijn gebaseerd op het onderzoek in onze laboratoria en op onze jarenlange praktijkervaring.

Wij garanderen dat onze producten vervaardigd, verpakt en geëtiketteerd worden volgens de norm ISO 9001:2008.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af als het eindresultaat beïnvloed wordt door externe factoren waarover wij geen controle hebben.

De eindgebruiker moet nagaan of het geleverde product geschikt is voor het beoogde gebruik en, waar nodig, in elk geval een test uitvoeren.

Revisiedatum: 08-08-18.

Dit document vervangt de vorige uitgaven.